



三井化学
グループ

SAXIN
CORPORATION

PRODUCTS CATALOG



Saxin

support your life.

皆様の暮らしを支えています



スノーモビル・スキー・ベルトガイド
ランナー・スプロケット・ホイール
NL-AS(B)
特性 耐摩耗性 低摩擦性
低温特性



重機・採掘機械
パケット/ベッセルライニング・シム
NL-HC500・NL-RB6・NL-SP3
NL-スーパータフ
特性 耐摩耗性 非付着性
耐衝撃性



搬送ライン・充填機
ガイドレール・チェーンレール
NL-スーパーミュー・NL-AS(P)
NL-SB7・NL-NSB・スムーシア
特性 低摩擦性 耐摩耗性
衛生性



エレベーター・エスカレーター
シュー NL-HC500
特性 低摩耗性 耐摩耗性



農機具
プラウライニング
NL-SP3
特性 耐摩耗性 非付着性
耐衝撃性 耐候性




ロボット・溶接機・AGV
ケーブル被覆・ワイヤーガイド・
保護テープ NL-W・NL-AS(B)
特性 低摩擦性・耐摩耗性



カセット
基盤受け
NL-AS(B)・スムーシア
特性 耐摩耗性 帯電防止



ゴーカート
バンパー NL-AS(B)
特性 耐摩耗性 耐衝撃性
耐候性



港
防舷材
NL-GR・NL-AS(B)
特性 耐摩耗性 耐衝撃性



船
スクルーシャフト軸受け
NL-W
特性 耐摩耗性 耐海水性

早見表・目次

製品 グレード			P.15~16		P.17~18		P.18	P.19	P.20	P.21~25	P.26
			シート	プレート	丸棒	チューブ・パイプ	複合シート WR	フィルム	粘着テープ	各種 異型レール	射出製品 切削加工品
ニューライト	P.5	NL-W	○	○	○	○	○	○	○	○	お問合せください
		NL-R		○							
		NL-CR		○							
		NL-GR		○							
		NL-BL		○							
		NL-AS (B)	○	○			○	○	○		
		NL-AS (P)		○							
	P.6	NL-HC500		○							
		NL-HC2000		○							
		NL-RB3		○							
		NL-RB6		○							
	P.7	NL-NSB		○						○	
		NL-SP3		○							
	P.9	NL-スーパータフCL		○							
		NL-スーパーミュ-SG		○							
		NL-スーパーミュ-LF		○							
	P.10	NL-スーパーミュ-VD		○							
		NL-スーパーミュ-VD (SBL)		○							
	P.11	NL-スーパーSPV		○							
	P.8	NL-SB7		○							
スム-シア®	P.12	スム-シア®	○								
		SX-AS								○	
パナシア®	P.13	パナシア®						○			
PET	P.14	SAXIN-PET		○	○						

※サイズや形状等の詳細については、製品ページにてご確認をお願い致します。
※上記早見表にて○印のグレードであっても、生産ロットの条件、サイズ、種類によっては取扱いが出来ないものがございます。

必ず製品ページをご確認頂くか当社までお問い合わせをお願い致します。

物性表

項目	引張特性			摩擦係数(対SUS304)		砂摩耗	硬さ	融点	熱変形 温度	線膨張 係数	食品衛生法 ※1 (≥100℃)	備考・特徴
	破断強度	破断伸び	弾性率	静摩擦係数 (μs)	動摩擦係数 (μk)	摩耗質量						
試験方法	ASTM D 638 準拠 JIS K 7113 準拠			ASTM D1894準拠 JIS K 7125 準拠 (面圧0.005MPa)		作新法	ASTM D 2240準拠	ASTM D 2117準拠	ASTM D 648 (45.1N/cm ²) 準拠	ASTM D 696準拠 (於20℃)		
単位	MPa	%	MPa	—	—	mg	Dスケール	℃	℃	×10 ⁻⁴ /℃		
NL-W	40	400	800	0.25	0.15	13	67	136	80	1.7	○	標準
NL-R	40	400	800	0.25	0.15	13	67	136	80	1.7	○	着色
NL-CR	40	400	800	0.25	0.15	13	67	136	80	1.7	○	着色
NL-GR	40	400	800	0.25	0.15	13	67	136	80	1.7	○	着色
NL-BL	40	400	800	0.25	0.15	13	67	136	80	1.7	○	着色
NL-AS (B)	35	300	830	0.25	0.15	15	67	135	77	1.6	○※2	導電
NL-AS (P)	40	420	650	0.20	0.12	14	66	137	75	1.7	○	帯電防止
NL-HC500	40	350	830	0.25	0.15	12	67	135	80	1.6	—	耐摩耗
NL-HC2000	40	400	800	0.25	0.15	12	67	135	80	1.6	○	耐摩耗
NL-RB3	40	300	900	0.25	0.15	14	68	136	80	1.5	—	耐摩耗・高剛性
NL-RB6	30	220	930	0.25	0.15	15	68	136	80	1.4	—	耐摩耗・高剛性
NL-NSB	40	380	800	0.25	0.15	13	67	135	80	1.6	○	耐摩耗
NL-SP3	40	350	600	0.25	0.15	11	67	135	80	1.7	○	耐候性
NL-SB7	40	230	850	0.25	0.15	13	66	133	80	1.6	○	抗菌・防カビ
NL-スーパータフCL	40	320	700	0.25	0.15	9	67	136	80	1.7	○	耐摩耗
NL-スーパーミュ-SG	40	300	850	0.11	0.07	12	64	135	65	1.7	△※3	低摩擦
NL-スーパーミュ-LF	40	370	950	0.11	0.07	13	65	136	70	1.8	○	低摩擦
NL-スーパーミュ-VD	40	270	650	0.11	0.07	11	66	135	65	1.7	○	低摩擦・連続摺動
NL-スーパーミュ-VD (SBL)	40	270	650	0.11	0.07	11	66	135	65	1.7	○	低摩擦・連続摺動
NL-スーパーSPV	25	270	600	0.15	0.10	16	66	136	67	1.5	—	高PV(高荷重摺動)
スム-シア® (シート)	30	150	1200	0.16	0.11	180	70	135	80	1.3	○	高摺動・帯電防止
SX-AS (レール)	30	800	800	0.16	0.11	240	68	135	80	1.3	○	高摺動・帯電防止

… 推定値

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。
※1 食品衛生法：合成樹脂製の器具又は容器包装（溶出試験）。 ※2 食品用途への使用は推奨しておりません。 ※3 温度100℃以下条件に限り適合。

Saxin ニューライト®
の特徴

耐摩耗性

銅・鉋金・鋼・ステンレス上での摩耗性が極めて低く、他のエンジニアリングプラスチックと比較しても著しく優れており、加えて相手材保護性を有しています。

耐衝撃性

アイゾット衝撃強度（ノッチ付）試験でも破断しません。

自己潤滑性

摩擦係数は0.15（乾式）で銅や真鍮に潤滑油を使用した場合より、よく滑ります。また、無潤滑・油潤滑のいずれにおいても優れ、フッ素樹脂とほぼ同等の動摩擦係数を示します。

低温特性

極低温時でも高い衝撃強度や耐摩耗性を持続します。

耐薬品性

酸・アルカリ・有機薬品に対し高い安定性を示します。
（但し、濃硫酸、濃塩酸、ハロゲン化炭化水素、芳香族炭化水素を除く）

衛生性


食品分野での利用が可能です。
（一部食品分野に適合しないグレードもあります。）

その他

非粘着性・エネルギー吸収性・耐ストレスクラック性・非吸湿性・耐候性・電気特性等、多くの優れた特性を持っています。

標準・カラーグレード

NL-W・NL-R・NL-BL・NL-GR・NL-CR



特 徴


NL-Wは標準品として、板・丸棒素材から、フィルムや粘着テープ、各種レール等の規格品として数多くの製品に採用されております。優れた摺動特性を活かし、食品や飲料、自動車などの製造搬送部材や、各種工業用部品としてご使用頂いております。又、赤色や青色、黄色、緑色の着色グレードも取り揃えており、製造ラインの識別も可能です。

用 途

- 摺動部材全般
- 食品や飲料のライン識別

導電・帯電防止グレード

NL-AS (B) ・NL-AS (P)



特 徴

NL-AS (B)とNL-AS (P)は、基本物性はそのままに、摩擦による静電気の発生を抑制したグレードです。半導体分野では導電グレードのNL-AS (B)を、食品分野では帯電防止グレードであるNL-AS (P)を採用頂いております。

用 途

- クリーンルーム内の基盤カセット
- 食品や飲料のスターホイール、ガイドレール


帯電防止性

項目	試験方法	単位	NL-W	NL-AS (B)	NL-AS (P)
体積抵抗率	ASTMD257 準拠	$\Omega \cdot \text{cm}$	10^{17}	10^3	10^{12}
		$\Omega \cdot \text{m}$	10^{15}	10	10^{10}

※上記値は代表値であり保証値ではありません。
※規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

耐摩耗グレード

NL-HC500・NL-HC2000



特 徴


NL-HC500とNL-HC2000は、超高分子量ポリエチレンの優れた耐摩耗性を更に向上させたグレードです。特にチッピング摩耗に強く、NL-Wと比較しても製品のライフタイムを延ばし、部品交換の手間やロスを減らす事が期待できます。

用 途

- エレベーターシュー
- 各種ライニング材
- シュート
- 滑車(ワイヤー受け)

高剛性・耐摩耗グレード

NL-RB3・NL-RB6



特 徴

NL-RB3とNL-RB6は、フィラー系の添加剤を加える事により、剛性や耐摩耗性を向上させたグレードです。NL-Wでは使用が難しい高荷重などの厳しい条件下でもご検討頂けます。


用 途

- スラストベアリング
- 製紙向けサクシジョンボックス

注 意

加工素材として使用する場合、フィラー系の添加剤の影響により、他のグレードと比べ刃物の摩耗が早くなる傾向があります。

耐摩耗グレード
NL-NSB



特 徴

NL-NSBは、衛生試験に適合する添加剤を使用し、摺動用途に対して優れた耐摩耗性を発揮します。当社規格レールである、ローラーチェーン(RST、RSW、RSS)に採用されています。

用 途

- 搬送用ガイドレール
- ローラーチェーンレール

耐候グレード
NL-SP3




特 徴

NL-SP3は、基本物性はそのままだに耐候性を付与したグレードです。又、熱劣化を抑制する効果も期待できます。屋外をはじめ紫外線にさらされる環境や、使用推奨温度の上限である80℃での長期使用にもご検討頂けます。

用 途

- 農機具関連
- 建設機械部品
- 一般産業 機械部品
- 洗浄装置部品

耐 候 性




■試験方法
サンシャインウェザーメーター
JIS K6760準拠
255W/m² 63℃
降雨 (18/120分)

1000hは屋外使用の約1年に相当する。

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

抗菌・防カビグレード
NL-SB7



特 徴

NL-SB7は、従来の特性(耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性)に抗菌・防カビ性を付与したグレードであり、抗菌効果による防臭効果も期待できます。食品衛生法に適合しており食品加工や、飲料充填ラインの部材としてご検討頂けます。

用 途

- 食品製造搬送ライン関係
- 洗浄装置、農機具関連
- 畜産関連設備等

抗 菌 性

	抗菌試験 試験方法	黄色ブドウ球菌			大腸菌		
		生菌数		抗菌活性値	生菌数		抗菌活性値
		接種直後	24時間後		接種直後	24時間後	
NL-W	JIS Z 2801準拠	2.0×10 ⁴	2.4×10 ⁵	0	1.9×10 ⁴	2.0×10 ⁵	0
NL-SB7		2.0×10 ⁴	<100	3.3	1.9×10 ⁴	<100	3.3
他社抗菌グレード品		2.0×10 ⁴	<100	3.3	1.9×10 ⁴	<100	3.3

※抗菌活性値 2.0以上で抗菌効果が認められています。

防カビ性

	防カビ試験 試験方法	7日後	13日後	11日後	18日後	評価	菌の発育
NL-W	MIL-STD-810準拠	1	1-2	2	3	0	全く菌が発生しない
NL-SB7		0	0	0	0	1	10%以下の発育
他社抗菌グレード品		0	0	0	0-1	2	10~30%以下の発育
						3	30~60%以下の発育
						4	60%以上の発育


カビ抵抗試験で用いた主な菌名とその一般的な発生環境

菌名	食品工場	野菜での上位菌	果物での上位菌	まな板での上位菌	下水道・ヒューム管	洗面所	冷蔵庫	住環境	台所食卓	浴室	エアコン	車内
アルタリナリア アルタネータ	○				○	○	○	○	○	○	○	○
アスペルギルス ニガー	○			○			○	○		○	○	○
アスペルギルス バーシカラ	○										○	
オーレオバシディウム ブルランス					○	○	○					
カンジダ アルビカンス				○								
クラドスポリウム サファエロスベルマム		○							○		○	
ペニシリウム シトリナム		○					○	○		○	○	○
ペスタロティア ネグレクト			○		○		○		○	○		
フォーマ グロミラタ				○			○	○		○		
リゾプス ストロニファー		○	○		○				○			○
トリコデルマ ピリデ	○								○			

※上記の菌を含め、計71種類を評価済みです。

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

耐摩耗グレード
NL-スーパータフCL



特 徴

NL-スーパータフCLは、標準品(NL-W)の1.5倍、ポリ四フッ化エチレン(PTFE)の約15倍の耐摩耗性があります。食品衛生法にも適合しており耐久性を必要とする食品加工や、飲料充填ラインの部材としてご検討頂けます。


用 途

- 搬送用ガイドレール
- 各種ライニング材

耐摩耗性					
項目		試験方法	単位	NL-W	NL-スーパータフCL
砂摩耗量	摩耗質量	作新法	mg	30	21
	摩耗体積		mm ³	32	22

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

低摩擦グレード
NL-スーパーミュースG・LF



特 徴

NL-スーパーミュースG・LFは、ポリ四フッ化エチレン(PTFE)並みの低摩擦性を有し、約10倍の耐摩耗性があります。LFグレードは食品衛生試験に適合します。(SGグレードは100℃以下条件にて適合)


用 途

- 搬送用ガイドレール

低摩擦性						
項目		試験方法	単位	NL-W	NL-スーパーミュースG	NL-スーパーミュースLF
摩擦係数 (対SUS304)	静摩擦係数(μS)	JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa)	-	0.25	0.11	0.11
	動摩擦係数(μK)		-	0.15	0.07	0.07

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

低摩擦グレード
NL-スーパーミュースVD・VD(SBL)



特 徴


NL-スーパーミュースVDは、ポリ四フッ化エチレン(PTFE)並みの低摩擦性を有し、約12倍の耐摩耗性があります。従来の低摩擦グレードと比べ耐久性(低摩擦特性の持続)が大幅に向上しています。

用 途


- 食品、飲料品ガイドレール全般
- その他、長期耐久性が必要な用途

低摩擦・耐摩耗性						
項目		試験方法	単位	NL-W	NL-スーパーミュースVD	PTFE
摩擦係数 (対SUS304)	静摩擦係数(μS)	JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa)	-	0.25	0.11	0.08
	動摩擦係数(μK)		-	0.15	0.07	0.06
砂摩耗量	摩耗質量	作新法	mg	30	25	290
	摩耗体積		mm ³	32	27	130

摩擦係数と摩擦熱の変化



搬送物との摩擦係数



※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

高PVグレード
NL-スーパーSPV



特 徴

NL-スーパーSPVは、高荷重条件下でも安定した摺動性を維持し、摩擦による温度上昇を抑制します。相手材の摩耗抑制効果もあり、メンテナンス費用の削減効果が期待できます。又、耐候性も有しており屋外での使用もご検討頂けます。

用 途


- ガイドシュー、チェーン受け関係
- 回転シール、軸受け関係

高PV・低摩擦性				
項目		試験方法	単位	NL-W
限界PV値		JIS K 7218準拠	MPa・m/sec	0.37
摩擦係数 (対 SUS304)	静摩擦係数 (μS)	JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa)	-	0.25
	動摩擦係数 (μK)		-	0.15
				NL-スーパーSPV
				0.10

摩擦熱と摩擦係数の変化


■ 試験方法

測定装置：摩擦摩耗試験機 EFM-Ⅲ-EN
荷重：5kgf/1step (30min)
速度：0.5 m/sec (一定速度)
相手材：SUS304



※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

高摺動・ノンカーボン帯電防止グレード
スムーシア®



特 徴

スムーシアは、帯電防止、耐UV処方を施した高摺動グレードです。特に摺動摩耗に優れ、安定した摺動性と耐摩耗性により発塵の低減が期待できます。(ざらつき摩耗条件の場合、ニューライトの方が適しています)

用 途

- 各種搬送、摺動部材
- 食品搬送レール

スムーシア®SX-AS



特 徴

スムーシアSX-ASは、優れた摺動性と帯電防止特性を有した押出グレードです。摩擦による摩耗粉や静電気の発生を抑制し、ゴミ(摩耗粉)の付着や、摺動性の低下を抑制します。

用 途

- 飲料充填ライン関係
- ビン・缶・ペットボトル製造ライン関係

項目		試験方法	単位	NL-W	スムーシア®	スムーシア® SX-AS
摩擦試験 (対 SUS304)	静摩擦係数	JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa)	-	0.25	0.16	0.16
	動摩擦係数		-	0.15	0.11	0.11
比摩耗量		JIS K 7218 準拠	mm³/(kgf・km)	1.00	0.10	0.10
帯電防止性		作新法	-	× (絶縁)	○	○

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

高摺動グレード
パナシア®



特 徴

パナシアは、低摩擦性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れ100℃の高温環境でも使用可能な高摺動フィルムグレードです。
(帯電防止処方には対応しておりません)

用 途

○ワッシャー、軸受等

低摩擦・耐摩耗性


	比摩耗量 単位:mm ³ /(kgf・km)	動摩擦係数(最大) 単位:-	試験片最大温度 単位:℃
室温	0.17	0.24	104.2
100℃環境下	0.48	0.19	111.3
120℃環境下	0.52	0.17	125.2

リング摩耗試験 測定条件:相手材(摩耗輪) S45C、荷重 15.3kg、速度 50cm/sec、走行距離 3km
※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

物性					
項目		試験方法	試験方法	単位	パナシア®
密度		ASTM D 1505準拠	-	g/cm ³	1.1
吸水率		ASTM D 570準拠	-	%	1.5
引張試験	強度	ASTM D 638 準拠	-	MPa	50
	伸び	ASTM D 638 準拠	-	%	200
	弾性率	ASTM D 638 準拠	-	MPa	1200
摩擦試験	静摩擦係数	JIS K 7125 準拠	100mm/min 対 SUS304	表 (グレア) 裏 (ノングレア)	0.14 0.22
	動摩擦係数			表 (グレア) 裏 (ノングレア)	0.11 0.14

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

Saxin-PET
ポリエチレンテレフタレート(PETP)



特 徴

Saxin-PETは、高い機械的強度、抜群の寸法安定性、ナイロンに匹敵する耐摩耗性を始め、数多くの優れた特性を持つ樹脂素材です。モノマーキャストナイロンやPOMの代替品として検討頂けます。

用 途

○全般、医療分野

項目		試験方法	単位	SAXIN-PET	PA (M.C)	POM (H)
物理的性質	密度	ASTM D 792準拠	kg/m ³	1390	1160	1420
	吸水率 (23℃ 湿度50%)	ASTM D 570準拠	%	0.25	2.50	0.22
	吸水率 (23℃ 水中)	ASTM D 570準拠	%	0.6	6	0.9
機械的性質	引張り降伏強さ	ASTM D 638 準拠	MPa	90	-	-
	引張り降伏伸び	ASTM D 638 準拠	%	4	-	-
	引張り破壊強さ	ASTM D 638 準拠	MPa	90	83.4	83.4
	引張り破壊伸び	ASTM D 638 準拠	%	>10	30	15
	引張り弾性率	ASTM D 638 準拠	MPa	3400	2942	3040
	引張りクリープ (35MPa、1000時間)	ASTM D 674 準拠	%	1.5	2.0	2.3
	衝撃強度 (シャルピー) (ノッチなし)	ASTM D 256 準拠	kJ/m ²	>70	>39.2	88.3
	衝撃強度 (シャルピー) (ノッチあり)	ASTM D 256 準拠	kJ/m ²	4.0	3.9	6.9
	硬度 (ロックウェル M スケール)	ASTM D 785 準拠		95	90	94
	融点		℃	255	220	175
熱的性質	線膨張係数 (20-60℃ 平均)		1/℃	60×10 ⁻⁶	80×10 ⁻⁶	100×10 ⁻⁶
	線膨張係数 (20-100℃ 平均)		1/℃	80×10 ⁻⁶	90×10 ⁻⁶	120×10 ⁻⁶
	最高使用温度 短時間		℃	160	150	150
	最高使用温度 連続		℃	100	110	80 ~ 110
	最低使用温度		℃	-20	-20	-50
	難燃性 (酸素指数)	ASTM D 2863 準拠	%	25	-	<25
	難燃性 (UL94)			HB	-	HB
	絶縁破壊電圧	DIN 53481 準拠	kV/mm	22	20	20
電気的性質	体積抵抗率	ASTM D 257 準拠	Ω・cm	>10 ¹⁶	>10 ¹⁴	>10 ¹⁴
	表面抵抗率	ASTM D 257 準拠	Ω	>10 ¹⁴	-	-
	誘電率 (10 ³ Hz-10 ⁶ Hz)	ASTM D 150 準拠		3.3/3.2	4.1/3.2	3.7/3.7
	誘電正接 (10 ³ Hz)	ASTM D 150 準拠		0.007	-	0.0048
	誘電正接 (10 ⁶ Hz)	ASTM D 150 準拠		0.021	-	0.0055
	対トラッキング性			KC350	-	KC600
	動摩擦係数	(鈴木式) 準拠		0.25	0.40	0.30

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

シート・プレート



特徴・用途

加工用板素材として、多種多様なグレード品のご用意があり、用途や必要特性に合わせてお選び頂く事ができます。サイズも豊富にあり、様々な加工品として各種設備の性能向上やメンテナンスコストの削減に貢献しております。

Saxin **ニュ-ライト**[®]

シート

(単位：mm)

厚さ	幅×長さ	NL-W	NL-AS (B)	厚さ許容範囲
		1000×2000	980×1900	
1.0		○	△	-0.2~+0.5
2.0		○	△	
3.0		○	△	
4.0		○	△	
5.0		○		+0~+1.0

Saxin **ニュ-ライト**[®]

プレート

(単位：mm)

厚さ	幅×長さ	NL-W		NL-AS (B)	NL-R	NL-RB3	NL-スーパーミューVD	NL-SP3	NL-SB7	厚さ許容範囲	
					NL-CR	NL-RB6	NL-スーパーミューVD(SB)	NL-スーパーミューSG			
					NL-GR	NL-HC500		NL-スーパーミューLF			
					NL-BL	NL-HC2000		NL-スーパーSPV			NL-スーパータフCL
					NL-AS (P)	NL-NSB					
1000×2000											
6.0	○	△								0～+1.5	
8.0	○	△	○	△	△	△	△	△		0～+2.5	
10.0	○	△	○	△	△	△	△	△			
12.5	○		○	△	△	△	△	△			
15.0	○		○	△	△	△	△	△			
17.5	○		○	△	△	△	△	△			
20.0	○		○	△	△	△	△	△	△	0～+3.5	
22.5	○		○	△	△	△	△	△			
25.0	○		○	△	△	△	△	△			
27.5	○		○	△	△	△	△	△			
30.0	○		○	△	△	△	△	△			
32.5	○		△	△	△	△	△	△		0～+4.0	
35.0	○		△	△	△	△	△	△			
37.5	○		△	△	△	△	△	△			
40.0	○		△	△	△	△	△	△		0～+5.0	
45.0	○		△	△	△	△	△	△			
50.0	○		△	△	△	△	△	△		0～+6.0	
55.0	△		△	△	△	△					
60.0	○		△	△	△	△				0～+8.0	
65.0	△		△	△	△	△					
70.0	△		△	△	△	△					

Saxin **ニュ-ライト**[®]

プレート

(単位：mm)

厚さ 幅×長さ	厚さ許容範囲	NL-W	NL-R	NL-AS (B)	NL-HC500
			NL-CR	NL-AS (P)	NL-HC2000
			NL-GR	NL-RB3	NL-NSB
			NL-BL	NL-RB6	
600×1200					
80.0	0～+15	△	△	△	△
90.0		△	△	△	△
100.0		△	△	△	△
110.0	0～+20	△	△	△	△
120.0		△	△	△	△
130.0		△	△	△	△
140.0		△	△	△	△
150.0		△	△	△	△

スムーシア[®]

シート

(単位：mm)

厚さ	幅×長さ	スムーシア [®]	厚さ許容範囲
		1000×2000	
2.0		○	0~+0.3
3.0		○	
5.0		○	0~+0.4

SAXIN-PET

プレート


(単位：mm)

厚さ	幅×長さ	SAXIN-PET	厚さ許容範囲
		610×1000	
8.0		○	0~+1.4
10.0		○	
12.0		△	0~+2.0
15.0		○	
20.0		○	
25.0		△	
30.0		○	0~+3.0
40.0		△	
50.0		△	
60.0		△	0~+4.0
80.0		△	0~+5.5
100.0		△	

○……通常在庫品 △……受注生産品 (僅少在庫品)

※グレード及び厚さによっては1000×1000サイズも対応しております。詳細は担当営業にお問い合わせください。

丸棒・チューブ・パイプ



特徴・用途

丸棒は、ローラーや軸受け等の旋盤加工用素材として、幅広くご使用頂いております。又、チューブ・パイプは加工用素材だけでなく、搬送物を送るホースの用途としてもご使用頂いております。

Saxin **ニュー-ライト**® NL-W

丸棒

直径 (単位:mm)	長さ (単位:mm)	直径許容範囲 (単位:mm)
Φ 10	1000	+0.5~+1.5
Φ 15	1000	
Φ 20	1000	
Φ 25	1000	
Φ 30	1000	+0.1~+3.0
Φ 35	1000	
Φ 40	1000	
Φ 45	1000	
Φ 50	1000	+0.1~+3.5
Φ 60	1000	
Φ 70	1000	
Φ 80	1000	
Φ 90	1000	+0.1~+4.0
Φ 100	1000	
Φ 120	1000	
Φ 140	1000	
Φ 160	1000	+0.1~+9.5
Φ 200	1000	

Saxin **ニュー-ライト**® NL-W

チューブ・パイプ

外径×内径 (単位:mm)	長さ (単位:m)	許容範囲(単位:mm)	
		外径	内径
Φ 3.2 × Φ 2.2	100	±0.2	±0.2
Φ 3.8 × Φ 2.5	100		
Φ 4.0 × Φ 1.4	100		
Φ 4.3 × Φ 2.0	100		
Φ 4.5 × Φ 3.7	100		
Φ 5.0 × Φ 2.0	100		
Φ 5.0 × Φ 2.5	100		
Φ 6.0 × Φ 4.0	100		
Φ 8.0 × Φ 4.0	100		
Φ 8.0 × Φ 6.0	100		
Φ 16.0 × Φ 13.0	100	0~+0.2	±0.2
Φ 19.0 × Φ 16.0	100	0~+0.3	
Φ 10.0 × Φ 8.0	1	4	±0.2
Φ 12.0 × Φ 8.0	1	4	
Φ 12.0 × Φ 9.0	1	4	±0.25
Φ 15.0 × Φ 10.0	1	4	
Φ 20.0 × Φ 10.0	1	4	±0.2
Φ 20.0 × Φ 15.0	1	4	
Φ 25.0 × Φ 15.0	1	4	±0.5
Φ 30.0 × Φ 20.0	1	4	
Φ 35.0 × Φ 24.0	1	4	-0.2~+1.0
Φ 40.0 × Φ 27.0	1	4	

SAXIN-PET

丸棒

直径 (単位:mm)	長さ (単位:mm)	直径許容範囲 (単位:mm)
Φ 12	1000	0~+1.2
Φ 15	1000	
Φ 20	1000	
Φ 25	1000	0~+1.4
Φ 30	1000	
Φ 40	1000	
Φ 50	1000	0~+1.6
Φ 60*	1000	
Φ 70*	1000	

直径 (単位:mm)	長さ (単位:mm)	直径許容範囲 (単位:mm)
Φ 80*	1000	0~+2.5
Φ 90*	1000	0~+2.7
Φ 100*	1000	0~+3.0
Φ 120	1000	0~+2.5
Φ 140*	1000	0~+4.0
Φ 160*	1000	0~+5.0
Φ 180*	1000	0~+5.5
Φ 200*	1000	0~+6.0

*.....受注生産品(僅少在庫品)

Saxin **ニュー-ライト**® NL-W スパイラルチューブ



特徴

業界初の超高分子量ポリエチレン製スパイラルチューブです。配線等に取り付ける事で優れた保護特性が期待できます。


用途

○配線、ケーブル被覆

外径×内径 (単位:mm)	長さ (単位:m)	幅ピッチ (単位:mm)	巻き付け適応寸法 (単位:mm)
Φ 6.0 × Φ 4.0	10	10,15,20 (公差:±1.5)	Φ 4.0 ~ Φ 6.0
Φ 8.0 × Φ 6.0			Φ 6.0 ~ Φ 9.5
Φ10.0 × Φ 8.0			Φ 8.0 ~ Φ12.5
Φ12.0 × Φ 9.0	4		Φ 9.0 ~ Φ14.5
Φ16.0 × Φ13.0	10		Φ13.0 ~ Φ20.0
Φ19.0 × Φ16.0			Φ16.0 ~ Φ25.5

※受注生産品

Saxin **ニュー-ライト**® 複合シートWR



特徴

超高分子量ポリエチレンと合成ゴムを一体化させた積層シートです。屈曲加工性、衝撃吸収性、騒音防止性に優れ、通常のニューライトシートでは困難な接着剤による施工も可能です。

用途

○ライニング材

品番	材質・グレード		特徴
	ニューライト	合成ゴム	
WR	NL-W (乳白色)	SBR(黒色)	標準品
WR(B) 受注生産品	NL-AS(B) (黒色)	SBR(黒色)	静電防止品

厚さ			幅×長さ (単位:mm)		
ニューライト	合成ゴム	総厚さ	450 × 450	900 × 900	900 × 1800
1	1	2	○	○	○
2	1	3	○	○	○
3	1	4	○	○	○
4	1	5	○	○	○
5	1	6	○	○	○
9	1	10	△	△	△
10	1	11	△	△	△

○.....通常在庫品 △.....受注生産品(僅少在庫品)

※WR(B)は全て受注生産品

フィルム



特徴・用途

超高分子量ポリエチレンを主原料にした工業用フィルムです。導電タイプや薄膜・高強度タイプ等の品揃えがあり、用途に応じて使い分けをして頂けます。優れた摺動特性を活かし、スラストワッシャー等でご使用頂いております。

項目	試験方法	単位	ニューライト スカイプフィルム	ニューライト イノベートフィルム	パナシア(グレア)	PTFEフィルム
厚さ		μm	50	30	500	50
引張破断強度	ASTM D 638準拠	MPa	80	190	50	40
引張破断伸び率	ASTM D 638準拠	%	300	100	200	300
引張弾性率	ASTM D 638準拠	MPa	1400	2000	1200	600
摩擦係数	μs	JIS K 7125準拠	0.25	0.14	0.14	0.12
	μk		0.15	0.11	0.11	0.10

※データは代表値であり、保証値ではありません。

Saxin ニュー-ライト®

スカイプフィルム

品番	特徴	色相	厚さ（単位：mm）	製品幅（梱包数） （単位：mm） … （巻）	1 巻の長さ（単位：m）
#13W	汎用品	乳白色	0.13	300 …… （1）	20,50,450
#13AS	静電防止品	黒色			
#25W	汎用品	乳白色	0.25		20,50,220
#25AS	静電防止品	黒色			
#40W	汎用品	乳白色	0.40		20,140
#40AS	静電防止品	黒色			
#50W	汎用品	乳白色	0.50		20,100
#50AS	静電防止品	黒色			

※上記以外のサイズについてはご相談ください。

Saxin ニュー-ライト®

イノベートフィルム

特徴・用途

従来のスカイプフィルムと比べて摩擦係数が低く、薄膜で機械的強度に優れています。

品番	特徴	色相	厚さ (単位:mm)	製品幅 (梱包数) (単位:mm) ... (巻)	1巻の長さ (単位:m)
ML301	汎用品	乳白色	0.03	400 (1)	100

パナシア®

フィルム

特徴・用途

使用環境を100℃まで広げた摺動フィルムです。荷重のかかる摺動用途としてワッシャー等で使用頂いております。

品番	特徴	色相	厚さ (単位:mm)	幅 (単位:mm)	長さ (単位:m)
AK-25	汎用品	黒色	0.25	500	50
AK-50	汎用品	黒色	0.5		20

Saxin ニュー-ライト®

粘着テープ



特徴・用途

超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とした工業用テープです。低摩擦性や耐摩耗性の特徴を活かし、搬送ラインの摺動性改善や、保護テープ用途として幅広くご使用頂いております。

Saxin ニュー-ライト®

粘着テープ

接着強度 (ピールング強度)		(単位:N/20mm幅)		
被着体	グレード	#130W/AS	#250W/AS	#500W/AS
SUS304		9.8	7.8	8.8
塩ビ樹脂		18.6	13.7	18.6

(試験方法) 180°ピールングテスト、温度:23℃、剥離速度:300mm/min

品番	特徴	色相	基材厚さ (単位: mm)	粘着層 (単位: mm)	総厚さ (単位: mm)	製品幅(梱包数) (単位: mm) … (巻)	1巻の長さ (単位: m)
#130W	汎用品	乳白色	0.13	0.14	0.27	20 …… (15)	40
#130AS	静電防止品	黒色				30 …… (10)	
#250W	汎用品	乳白色	0.25		0.39	40 …… (7)	
#250AS	静電防止品	黒色				50 …… (6)	
#400W	汎用品	乳白色	0.40		0.54	60 …… (5)	
#400AS	静電防止品	黒色				100 …… (3)	
#500W	汎用品	乳白色	0.50		0.64	150 …… (2)	
#500AS	静電防止品	黒色				300 …… (1)	

※1巻からでも出荷可能です。

Saxin ニュー-ライト®

粘着テープEシリーズ

特徴・用途

- 環境への配慮
厚生労働省が定めた室内濃度指針値の13物質を不使用とし、VOCを大幅に低減致しました。
- 再剥離性
長時間貼り付けた後に剥離しても糊残りを抑える事ができます。

品番	特徴	色相	基材厚さ (単位:mm)	粘着層 (単位:mm)	総厚さ (単位:mm)	製品幅(単位:mm)	1巻の長さ (単位:m)
E100	汎用品	乳白色	0.10	0.03	0.13	20,30,50,100,400	40
E200	汎用品	乳白色	0.20		0.23		

Saxin ニュー-ライト®

粘着テープイノベート

特徴・用途

超高分子量ポリエチレンの押出フィルムを基材とし、粘着層を含め極薄の工業用テープです。

品番	特徴	色相	基材厚さ (単位:mm)	粘着層 (単位:mm)	総厚さ (単位:mm)	製品幅(単位:mm)	1巻の長さ (単位:m)
GT301	汎用品	半透明	0.03	0.02	0.05	400	20,100


レール



特徴・用途

ニューライトの特徴である、低摩擦性、耐摩耗性を活かした摺動部材として、多種多様な規格レールの品揃えしております。又、お客様のご要望に応じてカスタマイズ対応もしております。

Saxin ニュー-ライト® NL-W トップチェーンレール




T型トップチェーンレール (単位: mm)

型式	(厚さ)	(幅)	(長さ)
T520	5	× 20	× 500
T525	5	× 25	× 500
T540	5	× 40	× 500
T545	5	× 45	× 500

(単位: mm)

型式	(厚さ)	(幅)	(長さ)
T620	6	× 20	× 500
T625	6	× 25	× 500
T640	6	× 40	× 500
T645	6	× 45	× 500

接続部: 使用温度により多少間隔をとります。



T型トップチェーンレール エンドプレート (単位: mm)


型式	(厚さ)	(幅)	(長さ)
TE520	5	× 20	× 65
TE525	5	× 25	× 65
TE540	5	× 40	× 65
TE545	5	× 45	× 65

(単位: mm)

型式	(厚さ)	(幅)	(長さ)
TE620	6	× 20	× 65
TE625	6	× 25	× 65
TE640	6	× 40	× 65
TE645	6	× 45	× 65

◎エンドプレートはトップチェーンレールの最終部に使用します。

※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。



Saxin ニュー-ライト® NL-W スカイブレール

厚さ (単位: mm)	巻長さ (単位: m)	幅 (単位: mm)										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1.0	165	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2.0	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
3.0	55	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4.0	40	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
5.0	30	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
6.0	25	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓


※受注生産品

Saxin ニュー-ライト® NL-W フラットレール


厚さ	幅	長さ
3mmから	10mmから	1,000mm または 2,000mm
1mm毎に	5mm毎に	
10mmまで	50mmまで	

※受注生産品 ※上記以外のサイズについてはご相談ください。

Saxin ニュー-ライト® NL-W トップチェーンコンベアシステム




※WL型は受注生産品 ※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。




Saxin ニュ-ライト® NL-NSB

ローラーチェーンレール




L=2000 (単位: mm)

型式	A	B	C	D	F
RST40	10.0	3.0	25.0	7.0	2.0
RST50	10.0	3.4	32.0	8.5	6.0
RST60	15.0	4.1	40.0	11.7	6.0
RST80	15.0	5.1	45.0	14.9	6.0




L=2000 (単位: mm)

型式	A	B	C	D	E	F
RSW40	10.0	3.0	25.0	7.0	5.5	2.0
RSW50	10.0	3.4	32.0	8.5	7.0	6.0
RSW60	15.0	4.1	40.0	11.7	8.2	6.0
RSW80	15.0	5.1	45.0	14.9	10.6	6.0




RST型




型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
RSS40	25.0	16.0	7.5	4.5	2.3	7.0	4.0	2.6	1.0
RSS50	25.0	16.0	9.0	5.6	2.8	8.5	5.0	2.9	1.0
RSS60	30.0	20.0	10.6	6.5	3.3	11.7	5.8	3.0	1.5
RSS80	35.0	22.5	13.6	8.5	4.3	14.9	7.4	3.4	1.5

※RSSはRSFフレームに2本セットして使用します。



L=2000 (単位: mm)

型式	A	B	C
RSF40	24.0	1.0	32.0
RSF50	24.0	1.0	32.0
RSF60	28.5	1.5	40.0
RSF80	33.5	1.5	45.0




RSS型

RSFフレーム


※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。

Saxin ニュ-ライト® NL-W


スパイラルコンベアシステム




長さ 100m巻・50m巻




長さ 100m巻




長さ 100m巻




長さ 100m巻・50m巻




長さ 50m巻



長さ 3000mm
4000mm
5000mm
使用鋼材 25[□]
31[□]




型式	A	B	C	D	E
Q型	31.2	25.4	31.4	25.4	3.1
Q31型	37.7	31.7	37.7	31.6	3.4




※Q31型の4000Lと5000Lは受注生産品 ※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。

Saxin ニュ-ライト® NL-W


ガイドレール




長さ 3000mm
使用鉄板 6×25




長さ 3000mm
使用鉄板 6×25



長さ 2000mm
3000mm
4000mm
使用鉄板 6×50



長さ 2000mm
4000mm
使用鉄板 6×75



長さ 2500mm
3000mm
使用鉄板 3×22



長さ 3000mm
使用丸棒 φ8・φ10・φ12




長さ 3000mm
使用丸棒 φ10・φ12


※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。

スムーシア® SX-AS


ガイドレール



長さ 3000mm
使用丸棒 φ10




長さ 3000mm
使用板 6×25







長さ 3000mm
使用板 6×50

※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。



左記イラストは使用例であり実際の金属
フレームサイズに合わせて、各種ガイド
レールをご使用ください。

Saxin ニュ-ライト® NL-W ガイドレール



※上記寸法は参考寸法であり、実際寸法とは異なることがあります。

Saxin ニュ-ライト® 射出成形



特 徴

超高分子量ポリエチレンは、熔融時も高い粘性を有する為、射出成形は不可能とされてきました。当社では独自の成形技術を確認し、数々のニューライト射出成型品を生産しております。

Saxin ニュ-ライト® 切削加工




長尺レール加工

特 徴

プレーナーやフライス盤、マシニングセンター等の加工機械を備えており様々な加工が可能です。超高分子量ポリエチレンメーカーとして、最適な加工方法をご提案致します。



断面



超微細加工

(取扱い上のご注意)

※この資料に掲載した物性値は、所定の条件に基づいて得られた測定値、又は代表的な数値であり保証値ではありません。又、貴社の最終製品の品質や安全性を保証するものではありません。本情報の活用に関しては、貴社にて最終判断をお願い致します。

※当社製品は医療用途での使用を想定しておりません。

※この資料に記載している内容は、現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。

※別途「製品安全データシート」をご用意しており、詳細につきましては弊社担当者までご連絡ください。



●インキ：大豆油インキを含む
植物油インキ



〒520-2277 滋賀県大津市関津四丁目2番1号
TEL : 077-546-3121(代表) 077-546-1301(営業)
FAX : 077-546-3636(代表) 077-546-2858(営業)

東日本営業所 〒104-0031 東京都中央区京橋3-14-6 斎藤ビルディング6F
TEL : 03-6271-0761
FAX : 03-6271-0762

西日本営業所 〒600-8310 京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町686-3 コタニビル6F
TEL : 077-546-1301(本社 営業企画部)
FAX : 077-546-2858(本社 営業企画部) 075-741-8496(西日本営業所)